

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO : APV0038 – APV0039

GRUPPO : ADDITIVI SBIANCANTI

CARATTERISTICHE

Additivi sbiancanti, per applicazione, nel campo dell'arredamento in legno.

SPECIFICHE TECNICHE

APV 0038	Densità (20°C)	1,15 - 1,20	gr/cc	IST 11-01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 12	sec.	IST 11-08
	Residuo Secco	0 - 1	%	IST 11-06
APV 0039	Densità (20°C)	0,99 - 1,04	gr/cc	IST 11-01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 12	sec.	IST 11-08
	Residuo Secco	5 - 7	%	IST 11-06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

L'APV0038 va miscelato in rapporto 1:1 con l'APV0039.

La miscela mantiene le sue proprietà, per circa 6 – 8 ore, dopo circa 24 ore, perde completamente in efficacia, e quindi deve essere smaltita, secondo le norme vigenti.

La sovrapplicazione va effettuata non prima di 24 ore, utilizzando prodotti vernicianti anti-ingiallenti, quali gli acrilici.

Si sconsiglia la sovraverniciatura, con prodotti poliuretanic.

APPLICAZIONE

Tipo supporto	essenze legnose
Preparazione supporto	carteggio con carta abrasiva 180
Quantità applicata	in funzione del tipo di applicazione
Essicazione	non meno di 48 h
Sovrapplicazione	con prodotti vernicianti acrilici

PRECAUZIONI DI STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale, ben chiuso, in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche (+5°C / +35°C). Confezioni standard da 5 - 25 Kg., per altre specifiche richieste, previa valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto, è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.