

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO : FAT0003

GRUPPO : FONDO ACRILICO TRASPARENTE

CARATTERISTICHE

Fondo acrilico trasparente, per applicazioni a spruzzo normale o elettrostatico, su legno o materiali legnosi, caratterizzata da buona verticalità, riempimento, e rapidità di essiccazione.

SPECIFICHE TECNICHE

FAT0003	Densità (20°C)	0,92 - 0,96	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	38 - 46	sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	29 - 33	%	IST 11/06
CVP0104	Densità (20°C)	0,94 - 0,98	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 12	sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	30 - 36	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

A 100 parti del Fondo FAT0003, si aggiungono 20 parti di catalizzatore CVP0104, infine diluire con DPV0027 (la diluizione del prodotto, è stabilita all'atto dell'applicazione, in funzione dei parametri applicativi presenti, indicativa al 20%).

APPLICAZIONE

Pot-life	≥ 2 ore
Fuori polvere	15' a 25°C
Tempo utile di carteggio	dopo 2 - 3 ore a 25°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	opachi acrilici

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale, ben chiuso, in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche (+5°C / +35°C). Confezioni standard da 25 Kg., per altre specifiche richieste, previa valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto, è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.