

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO : FPP0168

GRUPPO : FONDO PUR BIANCO

CARATTERISTICHE

Fondo poliuretano pigmentato bianco, per applicazioni a spruzzo, sia normale che elettrostatico, su legno o materiali legnosi, caratterizzato da buona copertura e rapidità di essiccazione, ottimo carteggio e sovrapplicazione in tempi brevi. Ideale per applicazioni in verticale, quali sedie, elementi mobili già montati, oggettistica.

SPECIFICHE TECNICHE

FPP0168	Densità (20°C)	1,43 - 1,47	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	Tixotropico (t ≥ 180'')	sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	70 - 80	%	IST 11/06
CVP0143	Densità (20°C)	0,92 - 0,96	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 12	sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	21 - 25	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

A 100 parti del Fondo FPP0168, si aggiungono 50 parti di catalizzatore CVP0143, infine diluire con DPV0027 (la diluizione del prodotto, è stabilita all'atto dell'applicazione, in funzione dei parametri applicativi presenti, indicativa al 20%).

Come catalizzatore alternativo, si può utilizzare il CVP0101, il quale risulta più rapido in essiccazione, e migliora la pienezza del manufatto.

APPLICAZIONE

Pot-life	≥ 2 ore
Fuori polvere	15' a 25°C
Tempo utile di carteggio	dopo 2 - 3 ore a 25°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	opachi e lucidi poliuretano

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale, ben chiuso, in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche (+5°C / +35°C). Confezioni standard da 25 Kg., per altre specifiche richieste, previa valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto, è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.