

## SCHEDA TECNICA

**PRODOTTO** : FPP0199

**GRUPPO** : FONDO PUR NERO

### CARATTERISTICHE

Fondo poliuretano pigmentato nero, per applicazioni a spruzzo, sia normale che elettrostatico, su legno o materiali legnosi, caratterizzato da buona copertura, rapidità di essiccazione, ottimo carteggio e sovrapplicazione in tempi brevi. Ideale per applicazioni in verticale, quali sedie, elementi mobili già montati, oggettistica.

### SPECIFICHE TECNICHE

FPP0199	Densità (20°C)	1,17 - 1,21	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	Tixotropico ( t ≥ 180" )	sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	62 - 66	%	IST 11/06
CVP0143	Densità (20°C)	0,92 - 0,96	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 12	sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	21 - 25	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

### IMPIEGO

A 100 parti del Fondo FPP0199, si aggiungono 50 parti di catalizzatore CVP0143, infine diluire con DPV0027 (la diluizione del prodotto, è stabilita all'atto dell'applicazione, in funzione dei parametri applicativi presenti, indicativa al 20%).

Come catalizzatore alternativo, si può utilizzare il CVP0101, il quale risulta più rapido in essiccazione, e migliora la pienezza del manufatto.

### APPLICAZIONE

Pot-life	≥ 2 ore
Fuori polvere	15' a 25°C
Tempo utile di carteggio	dopo 2 - 3 ore a 25°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	opachi e lucidi poliuretano

### STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale, ben chiuso, in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche (+5°C / +35°C). Confezioni standard da 25 Kg., per altre specifiche richieste, previa valutazione di fattibilità.

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto, è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.