

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO : FPT0067

GRUPPO : FONDO PUR TRASPARENTE

CARATTERISTICHE

Fondo poliuretano trasparente, per applicazioni a spruzzo, sia normale che elettrostatico, su legno o materiali legnosi, caratterizzato da buona copertura, rapidità di essiccazione, ottimo carteggio e sovrapplicazione in tempi brevi. Ideale per applicazioni in verticale, quali sedie, elementi mobili già montati, oggettistica.

SPECIFICHE TECNICHE

FPT0067	Densità (20°C)	0,94 - 0,98	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	90 - 105	sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	43 - 47	%	IST 11/06
CVP0126	Densità (20°C)	0,94 - 0,98	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 11	sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	26 - 30	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

A 100 parti del Fondo FPT0067, si aggiungono 50 parti di catalizzatore CVP0126, infine diluire con DPV0027 (la diluizione del prodotto, è stabilita all'atto dell'applicazione, in funzione dei parametri applicativi presenti, indicativa al 30%).

Come catalizzatore alternativo, si può utilizzare il CVP0163, il quale può essere utilizzato come catalizzatore unico per fondi e finiture.

APPLICAZIONE

Pot-life	> 2 ore
Fuori polvere	15' a 25°C
Tempo utile di carteggio	dopo 2 - 3 ore a 25°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	opachi e lucidi poliuretani

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale, ben chiuso, in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche (+5°C / +35°C). Confezioni standard da 25 Kg., per altre specifiche richieste, previa valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto, è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.