

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO : FPT0074

GRUPPO : FONDO PUR TRASPARENTE

CARATTERISTICHE

Fondo poliuretano trasparente, per applicazioni a spruzzo, sia normale che elettrostatico, su legno o materiali legnosi, caratterizzato da buona copertura e rapidità di essiccazione, ottimo carteggio e sovrapplicazione in tempi brevi.

SPECIFICHE TECNICHE

FPT0074	Densità (20°C)	0,98 - 1,02	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	54 - 66	sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	48 - 52	%	IST 11/06
CVP0149	Densità (20°C)	0,94 - 0,98	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 11	sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	23 - 27	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

A 100 parti del Fondo FPT0074, si aggiungono 50 parti di catalizzatore CVP0149, infine diluire con DPV0027 (la diluizione del prodotto, è stabilita all'atto dell'applicazione, in funzione dei parametri applicativi presenti, indicativa al 20%).

APPLICAZIONE

Pot-life	≥ 4 ore
Fuori polvere	15' a 25°C
Tempo utile di carteggio	dopo 6 ore a 25°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	opachi e lucidi poliuretani

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale, ben chiuso, in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche (+5°C / +35°C). Confezioni standard da 25 Kg., per altre specifiche richieste, previa valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto, è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.