

## SCHEDA TECNICA

**PRODOTTO** : HFE3010

**GRUPPO** : HYDROWOOD FONDO A SPRUZZO TIXO

### CARATTERISTICHE

Fondo all'acqua monocomponente, per applicazioni a spruzzo, sia normale che elettrostatico, airmix, airless.  
Ideale come base, per la sovrapplicazione di finiture da esterni.

### SPECIFICHE TECNICHE

HFE3010	Densità (20°C)	1,01 - 1,05	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Brookfield (20°C)	4200 - 5200	sec.	IST 11/05
	Residuo Secco	30 - 36	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

### LEGANTE

Resina acrilica in emulsione, essiccante all'aria.

### DILUIZIONE

Acqua, se necessario, in accordo con il metodo applicativo.

### APPLICAZIONE

Fuori polvere	Approssimativo 90' - 120' a 25°C
Tempo utile di carteggio	dopo 12 ore a 25°C (con buona ventilazione)
Quantità	150 - 200 micron film bagnato

### STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale, ben chiuso, in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche (+5°C / +35°C). Confezioni standard da 25 Kg., per altre specifiche richieste, previa valutazione di fattibilità.

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto, è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.