

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO : HOE2035

GRUPPO : HYDROWOOD FINITURA

CARATTERISTICHE

Finitura all'acqua monocomponente semilucida, per applicazioni a spruzzo, airmix, airless.
Ideale per finiture da esterni.

SPECIFICHE TECNICHE

HOE2035	Densità (20°C)	1,02 - 1,06	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Brookfield (20°C)	10000 - 11500	sec.	IST 11/05
	Residuo Secco	32 - 38	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

LEGANTE

Resina acrilica in emulsione, essiccante all'aria.

DILUIZIONE

Acqua, se necessario, in accordo con il metodo applicativo.

APPLICAZIONE

Fuori polvere	Approssimativo 90' - 120' a 25°C
Accatamento	dopo 24 ore a 25°C
Quantità	150 - 300 micron film bagnato
Opacità	35 Gloss

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale, ben chiuso, in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche (+5°C / +35°C). Confezioni standard da 25 Kg., per altre specifiche richieste, previa valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto, è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.