

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO : IMT0018

GRUPPO : ISOLANTE PER LEGNI ESOTICI

CARATTERISTICHE

Isolante trasparente per legni esotici, per applicazioni a spruzzo normale, caratterizzato da una buona rapidità di essiccazione.

SPECIFICHE TECNICHE

IMT0018	Densità (20°C)	0,90 - 0,94	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	08 - 12	sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	20 - 24	%	IST 11/06
CVP0063	Densità (20°C)	0,92 - 0,96	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	08 - 11	sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	16 - 20	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

A 100 parti di isolante trasparente IMT0018 si aggiungono 100 parti di catalizzatore CVP0063, infine diluire con DPV0027 (la diluizione del prodotto, è stabilita all'atto dell'applicazione, in funzione dei parametri applicativi presenti, indicativa al 20%).

APPLICAZIONE

Pot-life	> 2 ore
Fuori polvere	20' a 25°C
Sovrapplicazione	Dopo 6 ore

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale, ben chiuso, in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche (+5°C / +35°C). Confezioni standard da 25 Kg., per altre specifiche richieste, previa valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto, è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.