

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO : OPT3210

GRUPPO : OPACO PUR TRASPARENTE

CARATTERISTICHE

Vernice poliuretana di finitura, trasparente, per applicazioni a spruzzo, sia normale che elettrostatico, su legno o materiali legnosi, caratterizzata da buona verticalità, ottimo riempimento, rapidità di essiccazione, e durezza superficiale.

SPECIFICHE TECNICHE

OPT3210	Densità (20°C)	0,96 - 1,00	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	80 - 100	sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	47 - 51	%	IST 11/06
CVP0163	Densità (20°C)	0,95 - 0,99	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 11	sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	25 - 29	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

A 100 parti di OPT3210, si aggiungono 50 parti di catalizzatore CVP0163, infine diluire con DPV0027 (la diluizione del prodotto, è stabilita all'atto dell'applicazione, in funzione dei parametri applicativi presenti, indicativa al 20%).
Qualora si renda necessaria, una miglior distensione del prodotto, si consiglia di aggiungere alla miscela, una piccola quantità, di diluente ritardante DPV0026.

APPLICAZIONE

Pot-life	≥ 2 ore
Fuori polvere	15' a 25°C
Accatamento	dopo 24 ore
Opacità	07 - 13 Gloss

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale, ben chiuso, in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche (+5°C / +35°C). Confezioni standard da 25 Kg., per altre specifiche richieste, previa valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto, è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.