

SCHEMA TECNICA

PRODOTTO : VPT0103

GRUPPO : UPE-SPRITZLACK TIX 06PE

CARATTERISTICHE

Vernice lucida a base di poliesteri insaturi, per applicazioni a spruzzo, con catalisi tipo redox, avente buon potere riempitivo, per chiudere il poro del legno, alta resistenza chimica agli sbalzi di temperatura. Spazzolabile e lucidabile.

SPECIFICHE TECNICHE

VPT0103	Densità (20°C)	1,06 - 1,08	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa DIN 4 (20°C)	100 - 120	sec.	IST 11/09
APV0071	Densità (20°C)	0,91 - 0,95	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 11	sec.	IST 11/08
APV0072	Densità (20°C)	0,85 - 0,89	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 11	sec.	IST 11/08
CVP0168	Densità (20°C)	0,90 - 0,94	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 12	sec.	IST 11/08

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Legno o materiali legnosi, devono essere isolati, con IMT022.

A 100 parti in peso di VPT0103, aggiungere 1,0 parti in peso di APV0071, successivamente aggiungere 1.0 parti in peso di APV0072, ed aggiungere 10 parti in peso di catalizzatore CVP0168, dopo ogni aggiunta agitare bene la miscela.

Portare alla viscosità di applicazione di 75" con DPV0111.

Applicazione a spruzzo, con pressione di 3,5 - 4,0 bar e un ugello di 1,8 - 2,0.

Per la pulizia delle attrezzature, utilizzare DPV0113.

APPLICAZIONE

Pot-life con degasante e accelerante	72 ore a 25°C
Pot-life con degasante, accelerante e catalizzatore	15 - 25' a 18 - 25°C
Quantità consigliata	200-250 gr/m ² (minimo n.2 mani con gelificazione intermedia)
Tempo di essiccazione	48 ore a 23°C
Trattamenti della superficie	Non necessari ma possibili dopo 48 - 72 ore
	Carteggio preliminare - carta abrasiva 280 - 320
	Carteggio finale - carta abrasiva 400 - 1000
	Lucidatura con cere

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale, ben chiuso, ad una temperatura tra i 18 e i 25°C, a queste condizioni, il prodotto ha una durata di 180 giorni, dalla data riportata sull'etichetta.

In magazzino, tenere separati APV0071 e CVP 0168, per evitare rischi di esplosione.

Confezioni standard da 25 Kg., per altre specifiche richieste, previa valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto, è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.