

SCHEDA TECNICA

CODICE: ANT0492

DENOMINAZIONE: ANT0492 - PATINA G60 HIBRYD GRAUBRAU
 01_03022021

IDENTIFICAZIONE: TINTA A BASE SOLVENTE

CARATTERISTICHE

Tinta a base solvente per applicazioni con pistola a spruzzo, su impiallacciatura di legno, caratterizzata da una rapida essiccazione e una buona resistenza alla luce.

Per proteggere questa tinta, è possibile applicare vernice poliuretanica, vernice "nitro", vernice poliesteri o vernice a base d'acqua.

SPECIFICHE TECNICHE

ANT0492	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,90 - 0,94	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	9 - 11	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	3,0 - 8,0	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

La tinta è pronta all'uso. Applicare con pistola a spruzzo avente un ugello da 1,3 millimetri e con una pressione di 2 o 3 atmosfere.

Si consiglia di agitare bene il prodotto prima dell'uso.

APPLICAZIONE

Quantità applicata	30 - 50 gr/m ² (consigliato)
Fuori polvere	Circa 15' a 20°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	Dopo circa 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C.

Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com