

SCHEDA TECNICA

CODICE: HIE1265

DENOMINAZIONE: HIE1265 WOOD CLEANER SIGMAR-BIO

IDENTIFICAZIONE: ADDITIVO

CARATTERISTICHE

HIE1265 WOOD CLEANER SIGMAR-BIO è un additivo a base acqua per il ripristino del colore originale di manufatti per esterno in legno ingrigiti per azione delle intemperie. Di facile applicazione, sia a pennello che a spruzzo, può essere utilizzato su pavimentazioni esterne, arredi da giardino, rivestimenti, recinzioni, travi.

HIE1265 WOOD CLEANER SIGMAR-BIO è composto al 99,4% da prodotti biodegradabili.

SPECIFICHE TECNICHE

HIE1265	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Residuo Secco	4,0 - 6,0	%	IST 11/06
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	24 - 30 Sec.	%	IST 11/08
	pH	1 - 3	pH	IST 11/03

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Si consiglia di agitare bene il prodotto prima dell'uso. Effettuare un test preliminare su una piccola zona della superficie da trattare. Rimuovere eventuali tracce di vernice e sporco dalla superficie da trattare. Prima di cominciare il trattamento bagnare con acqua la superficie, a spruzzo o con un pennello, per evitare l'eccessivo assorbimento del prodotto nel legno.

Il prodotto è pronto all'uso, applicare l'HIE1265 WOOD CLEANER SIGMAR-BIO a pennello o a spruzzo fino a formare uno strato di circa un millimetro. Attendere 15-20 minuti dopo la stesura, dopodiché spazzolare con cura lungo la vena del legno per rimuovere la patina formata utilizzando una spazzola con le fibre sufficientemente dure, ad esempio di saggina o plastica (non usare spazzole metalliche). Infine risciacquare con acqua abbondante aiutandosi con la spazzola per rimuovere i residui.

Per Legni fortemente invecchiati ed ingrigiti ripetere una seconda volta il trattamento.

A trattamento ultimato lasciare ad asciugare la superficie per almeno 48 ore prima di effettuare la verniciatura.

Le superfici molto invecchiate e danneggiate potrebbero necessitare di carteggio prima della verniciatura (consigliata carta abrasiva da 180-240 gritt).

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 35°C.

Confezioni standard da 1 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com