

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** UPT1173

**DENOMINAZIONE:** UPT1173 - 2K MULTISTRATO 30G

**IDENTIFICAZIONE:** VERNICE TRASPARENTE MULTISTRATO

## CARATTERISTICHE

Vernice trasparente multistrato bicomponente a base solvente, Applicare con pistole a spruzzo aventi un ugello da 1,6 a 2,0 millimetri e con una pressione da 2,0 a 3,0 bar.

Su legno o materiali legnosi, senza formaldeide. senza formaldeide. 25 - 30 Unità di Gloss.

## SPECIFICHE TECNICHE

UPT1173	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,94 - 0,98	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	55 - 62	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	24 - 28	%	IST 11/06
CVP0195	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,96 - 1,00	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	10 - 13	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	36 - 40	%	IST 11/06

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

### APPLICAZIONE

Pot-life	Dopo circa 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Grammatura consigliata	90 - 120 gr/m <sup>2</sup>
Fuori polvere	Circa 25' - 30' a 20°C (con buona ventilazione)
Carteggio	Dopo circa 30' a 20°C (con buona ventilazione)
Accatastamento	Dopo 3 ore a 20°C (con buona ventilazione)

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i - 5°C e i + 40°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

**Sigmar Vernici s.r.l.** - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com