

SCHEDA TECNICA

CODICE: UPT Serie

DENOMINAZIONE: UPT Series - TREPPENLACKE

IDENTIFICAZIONE: VERNICE PER SCALE

CARATTERISTICHE

Vernice trasparente multistrato a base solvente, per applicazioni a spruzzo, pennello e a rullo, caratterizzata da una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Destinata specificatamente per verniciatura di scale di interni, disponibile in due gradazioni di opacità: 80 e 25 Gloss.

SPECIFICHE TECNICHE

UPT Serie	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,97 - 1,02	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	54 - 66	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	42 - 47	%	IST 11/06
CVP0218	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,89 - 0,93	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 11	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	23 - 27	%	IST 11/06
CVP0219	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,96 - 1,00	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 11	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	23 - 27	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Catalizzare il prodotto al 100% in peso con il catalizzatore CVP0219, diluire successivamente con DPV0006. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 10% in peso. Nella stagione estiva ed in presenza di temperature elevate, si consiglia di utilizzare il CVP0218 In alternativa al CVP0219, sempre al 100% in peso, per permettere una buona distensione del prodotto.

APPLICAZIONE

Pot-life	Circa 2 - 3 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Grammatura consigliata	90 - 120 Gr/m ²
Fuori polvere	Circa 20' - 25' a 20°C (con buona ventilazione)
Fuori Tatto	Circa 60' - 50' a 20°C (con buona ventilazione)
Carteggio	Dopo 2 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Accatamento	Dopo 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i - 5°C e i + 40°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com