

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** VOT0064

**DENOMINAZIONE:** VOT0064 WB 1K DECKCOATING

**IDENTIFICAZIONE:** VERNICE A BASE DI OLII NATURALI

## CARATTERISTICHE

Impregnante-finitura monocomponente trasparente, a base di olii di origine vegetale emulsionati in acqua, per la protezione di parquet e pavimentazioni in genere esposte all'esterno. Può essere utilizzata anche per travi, soffitti, perlinati posti sia all'interno che all'esterno.

Da usare come prodotto unico da applicare in due mani direttamente su legno grezzo.

## SPECIFICHE TECNICHE

VOT0064	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,96 - 1,06	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	9,0 - 16,0	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	17 - 23	%	IST 11/06

## IMPIEGO

Carteggiare preventivamente il supporto con carta abrasiva grana P150 e successivamente con grana P180. Rimuovere accuratamente la polvere di legno ed applicare la prima mano di prodotto. Si consiglia di agitare bene il prodotto prima dell'uso. Applicare il prodotto a pennello (consigliati pennelli a setole sintetiche), a rullo, ad immersione ( mediante adeguata diluizione ) o con pistola a spruzzo. Dopo l'applicazione lasciare assorbire il prodotto nel legno. Rimuovere l'eccesso di materiale con uno straccio (quando ancora umido). Applicare la seconda mano entro 2 ore dalla prima.

Trascorse le 2 ore dalla prima mano è necessario carteggiare la prima mano con carta abrasiva spaziata a grana P240-280 prima dell'applicazione della seconda mano.

Per applicazione a pistola, utilizzare una pressione di 2 - 3 bar e un ugello di 1,3 - 1,8 mm.

## APPLICAZIONE

Quantità per singolo strato	60 - 90 gr/m <sup>2</sup>
Intervallo di sovrapplicazione seconda mano	Entro 1 - 2 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Carteggio	Dopo circa 2 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Accatamento	Dopo 48 ore a 20°C (con buona ventilazione)

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 5°C e i + 35°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 11 - 08 (Rev. 1 - 06/2016)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Sigmar si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@sigmarvernici.com - 🌐 www.sigmarvernici.com